



Gmund Creative System

DRUCKINFORMATIONEN

Die große Vielfalt an Prägungen und Veredelungen führt zu unterschiedlichen Ergebnissen in der Weiterverarbeitung. Es ist daher nicht möglich, detaillierte Druck- und Verarbeitungshinweise zu geben, die für die vielen verschiedenen Papiere gelten. Die folgenden Informationen sind jedoch für alle Spezifikationen gültig:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| Druck | <ul style="list-style-type: none"> - Offsetdruck - Buchdruck - Siebdruck - Blindprägung - Heißfolienprägung - Papiergravur - Stanzung |
| Empfehlungen
Offsetdruck | <ul style="list-style-type: none"> - Rasterweiten bis zu 80 l/cm - Abstimmung der Lithos auf die Papierfarbe - Andruck auf dem Auflagenpapier - Unterfarbenreduktion bei hohem Farbauftrag |

Keine Absorption der Druckfarbe, daher:

- Druck mit rein oxidativ trocknenden Farben
- Bei Naturpapieren empfehlen wir weiche Gummitücher (55° Shore Härte oder niedriger)
- Druckbestäubung, niedrige Druckstapel
- Sorgfältige Trocknung, mind. 48 Stunden

- | | |
|-----------------------|--|
| Besonderheiten | <ul style="list-style-type: none"> - Säurefrei, pH-neutral - Die Papieroberfläche kann je Anfertigung leicht variieren - Naturpapiere haben eine Ober- und Unterseite. Es wird empfohlen, die Papieroberseite als Vorderseite für das Druckobjekt zu verwenden. - Metallische Heißfolie auf veredelten Papieren kann zu Oxidation führen. Farbloser, partieller Drucklack unter der Heißfolienprägung kann diesen Effekt verhindern. Bei flächigen Motiven wird diese Vorgehensweise empfohlen. - Bei Druck und Verarbeitung sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendungen entstehen, kann Gmund keine Haftung übernehmen. |
|-----------------------|--|

- | | |
|----------------------------------|--|
| Weitere
Informationen | <ul style="list-style-type: none"> - www.gmund.com |
|----------------------------------|--|