



Gmund Wood

–

DRUCKINFORMATIONEN

- Druck**
- Offsetdruck
 - Buchdruck
 - Siebdruck (Eingeschränkte Eignung für Solid)
 - Blindprägung
 - Heißfolienprägung
 - Papiergravur
 - Stanzung

- Empfehlungen
Offsetdruck**
- Rasterweiten bis zu 80 l/cm
 - Abstimmung der Lithos auf die Papierfarbe
 - Andruck auf dem Auflagenpapier
 - Unterfarbenreduktion bei hohem Farbauftrag

Geringe Absorption der Druckfarbe, daher:

- Druck mit rein oxidativ trocknenden Farben
- Druckbestäubung, niedrige Druckstapel
- Sorgfältige Trocknung, mindestens 24 Stunden
- Erhöhte Pressung und weiche Gummitücher bei Flächenducken zur Farbdeckung in den Vertiefungen
- Bei der Oberfläche Veneer kann es je nach Farbintensität und Motiv dazu kommen, dass die Druckfarbe nicht komplett in die Vertiefungen eindringt. Dieser Effekt unterstützt den authentischen Holzcharakter der Oberfläche.

- Besonderheiten**
- Für Laser- und Inkjetdrucker nicht geeignet
 - Säurefrei, pH-neutral
 - Die Papieroberfläche kann je Anfertigung leicht variieren
 - Naturpapiere haben eine Ober- und Unterseite. Es wird empfohlen, die Papieroberseite als Vorderseite für das Druckobjekt zu verwenden.
 - Bei Druck und Verarbeitung sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendungen entstehen, kann Gmund keine Haftung übernehmen.
 - Stahlstichdruck ist ein altes Handwerk. Der Einsatz auf modernen strukturierten oder metallisierten Papieren ist eine Herausforderung. Tests im Vorfeld der Auflage sind angeraten.

- Weitere
Informationen**
- www.gmund.com