



Gmund Gold

– DRUCKINFORMATIONEN

- | | |
|-------------------------------------|--|
| Druck | <ul style="list-style-type: none"> - Offsetdruck - Buchdruck - Siebdruck - Blindprägung - Heißfolienprägung - Papiergravur - Stanzung |
| Empfehlungen
Offsetdruck | <ul style="list-style-type: none"> - Rasterweiten bis zu 80 l/cm - Abstimmung der Lithos auf die Papierfarbe - Andruck auf dem Auflagenpapier - Unterfarbenreduktion bei hohem Farbauftrag - Ablagerungen von Gold- und Silberpigmenten auf dem Gummituch sind unvermeidbar und erfordern regelmäßiges Waschen der Gummitücher - Die großen Pigmente der Spezifikationen Shimmer und Breeze nehmen im Offsetdruck wenig bis keine Farbe an. Dies ist gewollt und unterstreicht den Charakter des Papiers. Durch Einstellung an der Druckmaschine kann diesem Effekt entgegengewirkt werden. Gute Erfahrungen hat man mit dem Einsatz der Verbindungswalze Farbwerk / Feuchtwerk gemacht. <p>Keine Absorption der Druckfarbe, daher:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Druck mit rein oxidativ trocknenden Farben - Druckbestäubung, niedrige Druckstapel - Sorgfältige Trocknung, mind. 48 Stunden |
| Besonderheiten | <ul style="list-style-type: none"> - Für Laser- und Inkjetdrucker nicht geeignet - Säurefrei, pH-neutral - Die Rückseiten der Papiere sind matt und zum Teil stark farbig. - Die Papieroberfläche kann je Anfertigung leicht variieren - Naturpapiere haben eine Ober- und Unterseite. Es wird empfohlen, die Papieroberseite als Vorderseite für das Druckobjekt zu verwenden. - Metallische Heißfolie auf veredelten Papieren kann zu Oxidation führen. Farbloser, partieller Drucklack unter der Heißfolienprägung kann diesen Effekt verhindern. Bei flächigen Motiven wird diese Vorgehensweise empfohlen. - Bei Druck und Verarbeitung sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendungen entstehen, kann Gmund keine Haftung übernehmen. |
| Weitere
Informationen | <ul style="list-style-type: none"> - www.gmund.com |